

Conheça os nossos produtos



BOPP TRANSPARENTE SELÁVEL

Produto	Propriedades	Aplicações	Espessura (µ)	Gramatura (g/m ²)	Rendimento (m ² /kg)	Tensão Superficial (dinas/cm)	CoF Dinâmico (Alvo)	Faixa de Selagem (°C)
TS.15.E TS.17.E TS.20.E TS.22.E TS.25.E TS.30.E TS.35.E TS.40.E TS.45.E TS.50.E	Filme transparente termosselável em ambas as faces, com tratamento superficial na face externa para impressão e/ou laminação.	Embalagens termosseláveis para <i>snacks</i> , biscoitos, confeito, massas, sorvetes, chocolates, cereais, produtos de limpeza e <i>pet food</i> .	15 17 20 22 25 30 35 40 45 50	13,6 15,4 18,1 19,9 22,6 27,2 31,7 26,2 45,3	73,7 65,0 55,2 50,2 44,2 36,8 31,6 27,6 22,1	≥38	0,25	105-145
TS.17.EH TS.20.EH TS.25.EH TS.30.EH	Filme transparente termosselável em ambas as faces, com tratamento superficial na face externa e alto deslizamento na face não tratada, para impressão e/ou laminação.	Excelente desempenho em máquinas de embalagens tipo <i>flow pack</i> vertical e horizontal. Indicado para embalagens de <i>snacks</i> e demais produtos que demandem CoF estável quando submetido a temperaturas.	17 20 25 30	15,5 18,2 22,8 27,3	64,6 54,9 44,0 36,6	≥38	0,25	105-145
TS.20.EHP	Filme transparente termosselável em ambas as faces, para impressão e/ou laminação, com alto deslizamento e CoF estável em altas temperaturas.	Excelente desempenho em máquinas de embalagens tipo <i>flow pack</i> vertical e horizontal. Indicado para embalagens de <i>snacks</i> e demais produtos que demandem CoF estável quando submetido a temperaturas.	20	18,1	55,2	≥38	0,18	105-145
TS.15.M TS.17.M TS.20.M TS.25.M TS.30.M	Filme transparente base metalização termosselável em ambas as faces, com tratamento superficial em uma face para metalização e/ou impressão e laminação.	Para uso em embalagens flexíveis monocamada e/ou laminada para produtos que necessitam de proteção à luz e barreira a vapor d'água após metalização.	15 17 20 25 30	13,6 15,4 18,1 22,6 27,2	73,7 65,0 55,2 44,2 36,8	≥38	0,35	105-145
TS.20 TS.25 TS.30	Filme transparente termosselável em ambas as faces, com alto deslizamento, com propriedades antiestáticas e sem tratamento.	Sobre embalagem em máquinas de alta velocidade tipo <i>flow pack</i> e/ou portfólio.	20 25 30	18,3 22,8 27,4	54,8 43,8 36,5	-	0,23	105-145

* Solicitar ficha técnica com nossa área comercial

BOPP TRANSPARENTE PLANO

Produto	Propriedades	Aplicações	Espessura (u)	Gramatura (g/m ²)	Rendimento (m ² /kg)	Tensão Superficial (dinas/cm)	CoF Dinâmico (Alvo)	Faixa de Selagem (°C)																																																																																																																			
T.28	Filme transparente plano, não termoselável e sem tratamento superficial.	Para embalagens em geral em bonies ou folhas, e uso como desmoldante.	28	25,3	39,5	-	0,45	-																																																																																																																			
T.30			30	27,2	36,8				T.15.E	Filme transparente, não termoselável, para impressão e/ou laminação em geral, com tratamento superficial na face externa para impressão e/ou laminação. Excelente transparência e brilho.	Para embalagens flexíveis laminada ou monocamada, laminação com adesivo para papéis e cartões, janela/visor de envelopes, além de aplicação decorativa (cestas de café da manhã).	15	13,7	73,3	≥38	0,40	-	T.17.E	17	15,4	65,0	T.20.E	20	18,1	55,2	T.25.E	25	22,6	44,2	T.30.E	30	27,2	35,8	T.40.E	40	36,2	27,6	T.50.E	50	45,3	22,1	T.15.D	Filme transparente, não termoselável, para impressão e/ou laminação em geral, com tratamento superficial na face externa para impressão e/ou laminação. Excelente transparência e brilho.	Para embalagens flexíveis em geral com demanda de impressão e/ou laminação em ambas as faces.	15	13,7	73,3	≥38	0,40	-	T.17.D	17	15,4	65,0	T.20.D	20	18,1	55,2	T.25.D	25	22,6	44,2	T.30.D	30	27,2	35,8	T.40.D	40	36,2	27,6	T.50.D	50	45,3	22,1	TF.20.E	Filme transparente, não termoselável, com tratamento superficial na face externa para impressão.	Para fita adesiva, floricultura e/ou uso decorativo.	20	18,1	56,4	≥38	0,45	-	TF.22.E	22	18,9	50,2	TF.25.E	25	22,6	44,2	TF.28.E	28	25,3	39,5	TF.30.E	30	27,3	36,6	TF.40.E	40	36,4	27,5	TR.20.E	Filme transparente, não termoselável, com tratamento superficial na face externa.	Para rótulos roll label (rótulo contínuo).	20	18,1	55,2	≥38	0,40	-	TR.25.E	22	22,6	44,2	TR.30.E	25	27,2	36,8	TR.40.E	30	36,7
T.15.E	Filme transparente, não termoselável, para impressão e/ou laminação em geral, com tratamento superficial na face externa para impressão e/ou laminação. Excelente transparência e brilho.	Para embalagens flexíveis laminada ou monocamada, laminação com adesivo para papéis e cartões, janela/visor de envelopes, além de aplicação decorativa (cestas de café da manhã).	15	13,7	73,3	≥38	0,40	-																																																																																																																			
T.17.E			17	15,4	65,0																																																																																																																						
T.20.E			20	18,1	55,2																																																																																																																						
T.25.E			25	22,6	44,2																																																																																																																						
T.30.E			30	27,2	35,8																																																																																																																						
T.40.E			40	36,2	27,6																																																																																																																						
T.50.E	50	45,3	22,1																																																																																																																								
T.15.D	Filme transparente, não termoselável, para impressão e/ou laminação em geral, com tratamento superficial na face externa para impressão e/ou laminação. Excelente transparência e brilho.	Para embalagens flexíveis em geral com demanda de impressão e/ou laminação em ambas as faces.	15	13,7	73,3	≥38	0,40	-																																																																																																																			
T.17.D			17	15,4	65,0																																																																																																																						
T.20.D			20	18,1	55,2																																																																																																																						
T.25.D			25	22,6	44,2																																																																																																																						
T.30.D			30	27,2	35,8																																																																																																																						
T.40.D			40	36,2	27,6																																																																																																																						
T.50.D	50	45,3	22,1																																																																																																																								
TF.20.E	Filme transparente, não termoselável, com tratamento superficial na face externa para impressão.	Para fita adesiva, floricultura e/ou uso decorativo.	20	18,1	56,4	≥38	0,45	-																																																																																																																			
TF.22.E			22	18,9	50,2																																																																																																																						
TF.25.E			25	22,6	44,2																																																																																																																						
TF.28.E			28	25,3	39,5																																																																																																																						
TF.30.E			30	27,3	36,6																																																																																																																						
TF.40.E	40	36,4	27,5																																																																																																																								
TR.20.E	Filme transparente, não termoselável, com tratamento superficial na face externa.	Para rótulos roll label (rótulo contínuo).	20	18,1	55,2	≥38	0,40	-																																																																																																																			
TR.25.E			22	22,6	44,2																																																																																																																						
TR.30.E			25	27,2	36,8																																																																																																																						
TR.40.E			30	36,7	27,6																																																																																																																						
TR.50.E	40	45,3	22,1																																																																																																																								

BOPP METALIZADO SELÁVEL

Produto	Propriedades	Aplicações	Espessura (u)	Gramatura (g/m ²)	Rendimento (m ² /kg)	Tensão Superficial (dinas/cm)	CoF Dinâmico (Alvo)	Faixa de Selagem (°C)
MS.15.E	Filme metalizado, termoselável na face não metalizada, indicado para impressão e/ou laminação.	Embalagem tipo flow pack ou dobra lateral, para snacks, biscoitos, chocolates, confeitados, sorvetes, alfajores, café e etc. A face metalizada não deve ter contato direto com alimentos.	15	13,6	73,7	-	0,35	105-145
MS.17.E			17	15,4	65,0			
MS.20.E			20	18,1	55,2			
MS.25.E			25	22,6	44,2			
MS.30.E			30	27,2	36,8			
MS.50.E			50	45,3	22,1			
MS.17.EH	Filme metalizado, termoselável na face não metalizada, alto deslizamento (CoF controlado), indicado para impressão e/ou laminação.	Embalagem tipo flow pack vertical e horizontal que demandem deslizamento estável em altas temperaturas. A face metalizada não deve ter contato direto com alimentos.	17	15,5	64,6	-	0,30	105-145
MS.20.EH			20	18,2	54,9			
MW.22.E	Filme opaco (pérola) metalizado, termoselável para sorvetes, snacks, sabonetes, chocolates, face interna, e metalizada na face externa.	Embalagem monocamada ou laminada, para sorvetes, snacks, sabonetes, chocolates, biscoitos, rótulos roll label. A face metalizada requer aplicação de primer.	28,5	22,0	45,5	-	0,30	105-145
MW.26.E			32,6	26,0	38,5			

* Solicitar ficha técnica com nossa área comercial

BOPP METALIZADO PLANO

Produto	Propriedades	Aplicações	Espessura (u)	Gramatura (g/m ²)	Rendimento (m ² /kg)	Tensão Superficial (dinas/cm)	CoF Dinâmico (Alvo)	Faixa de Selagem (°C)
M.15.E	Filme metalizado, não termoselável e com metalização na face externa.	Impressão e/ou laminação na face metalizada com aplicação de primer, para rótulos roll label, calendário e outros.	15	13,6	73,3	-	0,35	-
M.17.E			17	15,4	65,0			
M.20.E			20	18,1	55,2			
M.25.E			25	22,6	44,2			
M.30.E			30	27,2	36,8			
M.50.E			50	45,3	22,1			

* Solicitar ficha técnica com nossa área comercial

BOPP METALIZADO PLANO BITRATADO

Produto	Propriedades	Aplicações	Espessura (u)	Gramatura (g/m ²)	Rendimento (m ² /kg)	Tensão Superficial (dinas/cm)	CoF Dinâmico (Alvo)	Faixa de Selagem (°C)
M.15.D	Filme metalizado, não termoselável, com metalização na face externa e com tratamento na face metalizada.	Impressão na face não metalizada e laminação na face metalizada. Uso em substituição de substratos como poliéster em estruturas laminadas, e etiquetas auto adesivas.	15	13,6	73,7	-	0,35	-
M.17.D			17	15,4	65,0			
M.20.D			20	18,1	55,2			
M.25.D			25	22,6	44,2			
M.30.D			30	27,2	36,8			
M.50.D			50	45,3	22,1			
MW.22.D	Filme opaco (pérola) metalizado, termoselável na face interna, e metalizada na face externa.	Impressão na face metalizada com aplicação de primer. Uso em rótulos do tipo contínuo e etiquetas.	28,5	22,0	45,5	-	0,30	-
MW.26.D			32,6	26,0	38,5			

* Solicitar ficha técnica com nossa área comercial

BOPP PEROLADO SELÁVEL

Produto	Propriedades	Aplicações	Gramatura (g/m ²)	Rendimento (m ² /kg)	Tensão Superficial (dinas/cm)	CoF Dinâmico (Alvo)	Faixa de Selagem (°C)
PSW.17.E	Filme perolado branco, selável em ambas as faces e com tratamento superficial na face externa para impressão e/ou laminação.	Para uso geral de embalagens seláveis, impressas, monocamadas ou laminadas para produtos que demandam proteção à luz.	17	58,8	≥38	0,25	105-145
PSW.19.E			19	52,6			
PSW.20.E			20	50			
PSW.22.E			22	45,5			
PSW.26.E			26	38,5			
PSW.20.EH	Filme perolado branco, alto brilho, selável em ambas as faces e com tratamento superficial na face externa para impressão e/ou laminação.	Para uso geral de embalagens seláveis, impressas, monocamadas ou laminadas para produtos que demandam proteção à luz.	20	50	≥38	0,20	105-145
PSW.22.EH			22	45,5			
PSW.26.EH			26	38,5			
PR.19.E	Filme perolado branco, com tratamento superficial na face externa, alto brilho para rótulos contínuos roll label.	Rigidez adequada para rótulos monocamadas, com propriedade antiestática, para rótulos de refrigerantes, águas, sucos, chás, óleos, comestíveis, etc, em garrafas: PET, PVC, PP, PEAD, vidro.	19	52,6	≥38	0,25	105-145
PR.20.E			20	50			
PR.22.E			22	45,5			
PR.26.E			26	38,5			

* Solicitar ficha técnica com nossa área comercial

BOPP PEROLADO BITRATADO

Produto	Propriedades	Aplicações	Gramatura (g/m ²)	Rendimento (m ² /kg)	Tensão Superficial (dinas/cm)	CoF Dinâmico (Alvo)	Faixa de Selagem (°C)
PSW.20.D	Filme perolado branco, alto brilho, selável e com tratamento superficial em ambas as faces para impressão e/ou laminação.	Para uso geral de embalagens, impressas, monocamadas ou laminadas que demandam conversão em ambas as faces.	20	50	≥38	0,25	-
PSW.22.D			22	45,5			
PSW.26.D			26	38,5			

* Solicitar ficha técnica com nossa área comercial

BOPP PEROLADO BRANCO PARA RÓTULO MAGAZINE

Produto	Propriedades	Aplicações	Gramatura (g/m ²)	Rendimento (m ² /kg)	Tensão Superficial (dinas/cm)	CoF Dinâmico (Alvo)	Faixa de Selagem (°C)
PMFB.40.E	Filme perolado com uma face brilho e outra face com aspecto similar ao papel, como tratamento superficial do lado com brilho.	Para etiquetas e rótulos magazine pré cortados, sistemas de impressão do tipo off set, letter press e silk screen e para impressão de ribbon.	40	25	≥38	0,25	-

* Solicitar ficha técnica com nossa área comercial

BOPP PEROLADO BRANCO ETIQUETAS AUTO ADESIVAS

Produto	Propriedades	Aplicações	Gramatura (g/m ²)	Rendimento (m ² /kg)	Tensão Superficial (dinas/cm)	CoF Dinâmico (Alvo)	Faixa de Selagem (°C)
PMFB.40.D	Filme perolado com uma face brilho e outra face com aspecto similar ao papel, como tratamento superficial do lado com brilho.	Para etiquetas auto-adesivas, rótulos magazine pré cortados, sistema de impressão do tipo off set, letter press e silk screen e para impressão de ribbon.	40	25	≥48	0,50	-
PMFB.45.D			45	22,2			

* Solicitar ficha técnica com nossa área comercial

BOPP TRANSPARENTE MATE SELÁVEL

Produto	Propriedades	Aplicações	Espessura (u)	Gramatura (g/m ²)	Rendimento (m ² /kg)	Tensão Superficial (dinas/cm)	CoF Dinâmico (Alvo)	Faixa de Selagem (°C)
TSO.17.E	Filme transparente mate (fosco), não selável e com tratamento superficial na face brilhante externa.	Para uso em embalagens seláveis, laminadas que requerem um aspecto diferenciado, similar ao papel de alta qualidade.	17	15,1	68,4	≥38	0,35	105-145
TSO.20.E			20	17,4	57,5			
TSO.25.E			25	21,8	46,0			
TSO.30.E			30	26,1	38,3			

* Solicitar ficha técnica com nossa área comercial

BOPP TRANSPARENTE MATE PLANO

Produto	Propriedades	Aplicações	Espessura (u)	Gramatura (g/m ²)	Rendimento (m ² /kg)	Tensão Superficial (dinas/cm)	CoF Dinâmico (Alvo)	Faixa de Selagem (°C)
TO.17.E	Filme transparente mate (fosco), não selável e com tratamento superficial na face brilhante externa.	Para uso em embalagens laminadas que requerem um aspecto diferenciado, similar ao papel de alta qualidade.	17	15,1	68,4	≥38	0,35	-
TO.20.E			20	17,4	57,5			
TO.25.E			25	21,8	46,0			
TO.30.E			30	26,1	38,3			

* Solicitar ficha técnica com nossa área comercial

BOPP TRANSPARENTE MATE PLANO BITRATADO

Produto	Propriedades	Aplicações	Espessura (u)	Gramatura (g/m ²)	Rendimento (m ² /kg)	Tensão Superficial (dinas/cm)	CoF Dinâmico (Alvo)	Faixa de Selagem (°C)
TO.17.D	Filme transparente mate (fosco), não selável e com tratamento superficial em ambas as faces.	Para uso em embalagens laminadas que requerem um aspecto diferenciado, similar ao papel de alta qualidade.	17	15,1	68,4	≥38	0,35	-
TO.20.D			20	17,4	57,5			
TO.25.D			25	21,8	46,0			
TO.30.D			30	26,1	38,3			

* Solicitar ficha técnica com nossa área comercial

BOPP – FILMES ESPECIAIS

Produto	Propriedades	Aplicações	Espessura (u)	Gramatura (g/m ²)	Rendimento (m ² /kg)
TS.20.EST	Filme transparente termoselável em ambas as faces e tratamento externo para impressão e/ou laminação, composto com resina PP oriunda de reciclagem industrial.	Embalagens de biscoitos, snacks, massas e alimentos em geral.	20	18,1	55,2
TS.25.EST			25	22,6	44,2
TS.30.EST			30	27,2	36,8
TS.25.ECF	Filme transparente com excelente brilho e transparência, termoselável na face externa, e não selável na face interna, para impressão e/ou laminação.	Embalagens flexíveis, envoltórios, floricultura e cestas de café da manhã.	25	22,6	44,2
TS.30.ECF			35	31,7	31,6
TS.30.DAF	Filme transparente termoselável em ambos os lados, um dos lados com características antifog.	Filme face interna antifog selável a partir de 115°C, e face externa com tratamento superficial para impressão. Aplicação em embalagens para verduras, legumes, hortaliças, frutas e flores que demandem temperatura de armazenamento entre 0 °C e 4 °C. Face antifog, deve ficar do lado interno da embalagem.	30	27,3	36,6
TS.35.DAF			35	37,9	31,4
TS.40.DAF			40	36,4	27,5

* Solicitar ficha técnica com nossa área comercial

BOPET TRANSPARENTE

Produto	Propriedades	Aplicações	Espessura (u)	Gramatura (g/m ²)	Rendimento (m ² /kg)
PET.T.12.Q	Filme de poliéster biorientado transparente com tratamento químico para impressão, laminação e metalização com alta barreira a vapores e gases.	Embalagens laminadas que necessitam de alta barreira a odores e umidade, como queijo ralado, leite em pó e pedras sanitárias.	12	16,8	59,5
PET.T.12.COEX	Filme de poliéster transparente com tratamento por coextrusão (coex) em uma face para impressão, laminação e metalização com alta barreira a vapores e gases.	Embalagens laminadas que necessitam resistência a choque térmico e esterilização.	12	16,8	59,5

* Solicitar ficha técnica com nossa área comercial

BOPET METALIZADO

Produto	Propriedades	Aplicações	Espessura (u)	Gramatura (g/m ²)	Rendimento (m ² /kg)
PET.M.12	Filme de poliéster metalizado com tratamento corona e face oposta com tratamento químico para impressão e laminação com alta barreira a vapores e gases.	Embalagens laminadas em geral, como leite em pó, farofa, café entre outros que exigem barreiras.	12	16,8	59,5

* Solicitar ficha técnica com nossa área comercial